



福建华检质检技术服务有限公司



## 检测报告

报告编号: FJHJ220516313

日期: 2022年05月16日

页码: 第1页, 共4页

客户信息: 委托单位: 厦门优科泰科技有限公司  
单位地址: 厦门湖里区长乐路350号8061室  
生产单位: 浙江凯诗利科技有限公司

### 样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: KJ-001 袜子  
商标: 非内  
样品接样日期: 2022年05月16日  
测试周期: 2022年05月16日至2022年05月16日

### 测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 GB 18401-2010 (B类)、FZ/T 73001-2016《袜子》一等品, 对送检样品进行以下测试:	—
- 耐水色牢度	符合
- 耐汗渍色牢度	符合
- 耐皂洗色牢度	符合
- 耐摩擦色牢度	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

http://www.fjhjzj.com



## 检测报告

报告编号: FJHJ220516313

日期: 2022年05月16日

页码: 第2页, 共4页

### 测试结果:

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐水色牢度 (级)	试样变色	GB/T 5713-2013	≥3	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3	4-5	
	棉布沾色		≥3	4-5	
	尼龙沾色		≥3	4-5	
	涤纶沾色		≥3	4-5	
	腈纶沾色		≥3	4-5	
	羊毛沾色		≥3	4-5	
耐汗渍色牢度 (酸性) (级)	试样变色	GB/T 3922-2013	≥3	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3	4-5	
	棉布沾色		≥3	4-5	
	尼龙沾色		≥3	4-5	
	涤纶沾色		≥3	4-5	
	腈纶沾色		≥3	4-5	
	羊毛沾色		≥3	4-5	
耐汗渍色牢度 (碱性) (级)	试样变色	GB/T 3922-2013	≥3	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3	4-5	
	棉布沾色		≥3	4-5	
	尼龙沾色		≥3	4-5	
	涤纶沾色		≥3	4-5	
	腈纶沾色		≥3	4-5	
	羊毛沾色		≥3	4-5	
耐皂洗色牢度 (级)	试样变色	GB/T 3921-2008 方法 A1	≥3	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3	4-5	
	棉布沾色		≥3	4-5	
	尼龙沾色		≥3	4-5	
	涤纶沾色		≥3	4-5	
	腈纶沾色		≥3	4-5	
	羊毛沾色		≥3	4-5	



## 检测报告

报告编号: FJHJ220516313

日期: 2022年05月16日

页码: 第3页, 共4页

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐摩擦色牢度 (级)	干式	GB/T 3920-2008	≥3	4-5	符合
	湿式		≥3	4-5	

### 注释:

色牢度等级: 灰色样卡 (5级最好, 1级最差)





## 检测报告

报告编号: FJHJ220516313

日期: 2022年05月16日

页码: 第4页, 共4页

### 样品图片



\*\*\*测试报告仅对来样负责\*\*\*

#### 样品描述清单:

样品描述	KJ-001 袜子
样品数量	5 双
样品 A 颜色	米黄色/粉色

\*\*\*报告结束\*\*\*

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。  
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。